

Nazca Plus 6011

Es un electrodo celulósico para todas las posiciones de soldadura. Produce un arco fuerte fácil de controlar, de alta penetración. Su depósito del metal de soldadura es de alta calidad y pasará los requisitos de radiografía. Soldadura de aceros de bajo carbono tales como: ASTM A-36, A-283, A-284 y A-285.

Clasificaciones	SFA/AWS A5.1 : E6011
------------------------	----------------------

Propiedades típicas de Tensión

Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
520 MPa	485 (min) MPa	25 (min) %

Teste Charpy

Resultado soldado	Temperatura de prueba - Soldado
45 J	-30 °C

Depósito

Diámetro	Corriente
1.6 mm	30-40 A
2.5 mm	60-80 A
3.25 mm	80-120 A
4.0 mm	100-170 A
5.0 mm	140-200 A